

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2725—2022

膨胀石墨板材

Expanded graphite sheet

2022-09-30 发布

2023-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC 406)归口。

本文件起草单位：成都俊马密封科技股份有限公司、咸阳非金属矿研究设计院有限公司、顺德职业技术学院、咸阳海龙密封复合材料有限公司、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司。

本文件主要起草人：侯彩红、马琼秀、姜佳丽、祝海峰、胡名卫、韦凯、王宏。

本文件为首次发布。



膨胀石墨板材

1 范围

本文件规定了膨胀石墨板材的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以可膨胀石墨为主要原料加工制作的板材。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20671.1—2020 非金属垫片材料分类体系及试验方法 第1部分：非金属垫片材料分类体系

GB/T 20671.2—2006 非金属垫片材料分类体系及试验方法 第2部分：垫片材料压缩率回弹率试验方法

JB/T 7758.3 柔性石墨板 硫含量测定方法

JB/T 7758.4 柔性石墨板 氯含量测定方法

JB/T 9141.2 柔性石墨板板 第2部分：抗拉强度测试方法

JB/T 9141.5 柔性石墨板材 第5部分：灰分测定方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 要求

4.1 外观质量

膨胀石墨板材表面应光滑，无气泡、裂纹、皱折、划痕、硬块和其他对使用有影响的缺陷。

4.2 尺寸偏差

4.2.1 膨胀石墨板材的长度、宽度根据用户要求，其允许偏差为 ± 5 mm。

4.2.2 膨胀石墨板材厚度及允许偏差见表1。

表1 膨胀石墨板材厚度及允许偏差

板材厚度(δ) mm	允许偏差 %
$\delta \leq 0.4$	± 10
$0.4 < \delta \leq 1.0$	± 7
$\delta > 1.0$	± 5

4.3 性能要求

膨胀石墨板材性能要求应符合表2规定。

表2 膨胀石墨板材性能要求

项目	要求
灰分/%	≤ 2.0
热失重/%	450℃
	≤ 1.0
	600℃
	≤ 20.0
抗拉强度/MPa	≥ 4.0
压缩率/%	35~55
回弹率/%	≥ 10
硫含量/($\mu\text{g/g}$)	$< 1\ 200$
氯含量/($\mu\text{g/g}$)	≤ 80

5 试验方法

5.1 试样制备和调节

根据试验要求在抽取的膨胀石墨板材上裁取试样,若无特殊说明试样应放在 $(102 \pm 2)^\circ\text{C}$ 的烘箱内调节1h,然后移至干燥器中冷却至 $21^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$,待测。

5.2 外观质量

外观质量采用目测方法检查。

5.3 尺寸偏差

5.3.1 长度和宽度用分度值为1mm的直尺或卷尺测量。分别在板材的边缘及中部测量,以三处测量数据的算术平均值作为长度及宽度的测量结果。

5.3.2 厚度测量按GB/T 20671.1—2020的5型材料的规定执行。分别在板材或卷材的长度和宽度方向距边缘10mm~20mm的范围内,两边和中间各测量三点,共测量六个点。同一张板材或卷材六个测量点最大值和最小值的差值作为厚度差的报告值。

5.4 灰分

按 JB/T 9141.5 的规定进行。

5.5 热失重

5.5.1 试验设备

5.5.1.1 天平：感量不大于 0.000 2 g；

5.5.1.2 高温炉：调温范围为室温～800 ℃或以上，控温精度±10 ℃。

5.5.2 试验步骤

将试样用不锈钢剪刀剪碎(不大于 3 mm)，将样品进行调节，称取 1 g～2 g 试样，精确至 0.000 1 g，置于预先在 450 ℃或 600 ℃高温炉中灼烧至恒重的坩埚中，将坩埚放入 450 ℃或 600 ℃的高温炉中，关闭炉门灼烧 1 h，取出，冷却 1 min～2 min，移入干燥器中冷却 30 min，称量。

5.5.3 结果计算

热失重 w 按公式(1)计算：

$$w = \frac{m - m_0}{m} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：

w ——热失重，%；

m ——灼烧前试样质量，单位为克(g)；

m_0 ——灼烧后试样质量，单位为克(g)。

以三个试样的算术平均值为试验结果，并按 GB/T 8170 修约至两位有效数字。

5.6 抗拉强度

按 JB/T 9141.2 的规定进行。

5.7 压缩率、回弹率

按 GB/T 20671.2—2006 的 A 试验程序进行。

5.8 硫含量

按 JB/T 7758.3 的规定进行。

5.9 氯含量

按 JB/T 7758.4 的规定进行。

6 检验规则

6.1 检验分类

6.1.1 出厂检验

膨胀石墨板材的出厂检验项目为：外观质量、尺寸偏差、灰分。

6.1.2 型式检验

膨胀石墨板材的型式检验项目为第4章规定的所有项目。

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 新产品投产或产品定型鉴定时；
- b) 正常生产时，每一年进行一次；
- c) 原材料、生产工艺、设备等发生较大变化，可能影响产品质量时；
- d) 停产一年以上，重新恢复生产时；
- e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

6.2 组批原则

以同一批原材料、同一工艺生产的同厚度膨胀石墨板材 2000 kg 为一批，不足 2000 kg 仍按一批计。

6.3 抽样方法

膨胀石墨板材的外观和尺寸检查采用随机抽样。不同批量所需的样本大小和合格批、不合格批的判定数应符合表3规定。

表3 不同批量所需的样本数及判定数

单位为张

批量	样本大小	合格判定数	不合格判定数
2~8	2	0	1
9~15	3	0	1
16~25	5	1	2
26~50	8	1	2
51~90	13	2	3
91~150	20	3	4
151~280	32	5	6
281~500	50	7	8

膨胀石墨板材的性能检验用样品从外观和尺寸检查合格的样品中随机抽取三张(样品长宽尺寸较小、样本量不够时可酌情多抽)，每张制备各个检验项目用试样一份。

6.4 判定规则

6.4.1 膨胀石墨板材的外观和长度尺寸偏差按表3检查判定。性能要求任何一项不符合第4章的要求时，应加倍对该项进行复验，以复验结果为准。

6.4.2 当所有项目的检验结果，均符合第4章要求时，则判定该批产品合格，反之判不合格。

7 标志、包装、运输和贮存

7.1 标志

7.1.1 膨胀石墨板材每个包装单元的外包装上应标明产品名称、本文件编号、净质量、生产单位名称和地址、防雨防潮标识等。外包装图示标志应符合 GB/T 191 规定。

7.1.2 每个包装单元内应附有产品合格证明。产品合格证应包括：产品名称、产品批号、检验日期、检验结论、生产企业名称和地址，并加盖生产企业检验部门检验章及检验员印记。

7.2 包装


膨胀石墨板材应以衬有防潮纸或塑料纸的箱装。

7.3 运输

运输中应防雨、防潮、防晒、防冲撞、防破损。

7.4 贮存

膨胀石墨板材贮存时，应放置在具有防雨防潮设施的仓库内，不准许日光直接照射，远离热源。



中 华 人 民 共 和 国
建 材 行 业 标 准
膨胀石墨板材
JC/T 2725—2022

*


中国建材工业出版社出版
建筑材料工业技术监督研究中心
(原国家建筑材料工业局标准化研究所)发行
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
北京市青云兴业印刷有限公司
版权所有 不得翻印

*

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 0.75 字数 14 千字
2023 年 2 月第一版 2023 年 2 月第一次印刷
印数：1—800 册 定价：21.00 元
书号：155160·3560

*

编号：1677



JC/T 2725—2022

网址：www.standardcnjc.com 电话：(010)51164708
地址：北京朝阳区管庄东里建材大院北楼 邮编：100024
本标准如出现印装质量问题，由发行部负责调换。